

Защитный спрей для сварки



не содержит силикон

WEICON Спрей для защиты от сварки не содержит силикон и предназначен для очистки и поддержания чистоты сварочных сопел. Одновременно он защищает свариваемую деталь от воздействия брызг, не нарушая при этом сварной шов. Спрей для защиты от сварки препятствует налипанию сварочных брызг на газовые сопла и поверхность заготовки, обеспечивает сплошную защиту при сварке и позволяет обойтись без последующей очистки заготовок с помощью шпателя, щетки или зубила.

Последующая обработка заготовок, такая как: чернение, гальванизация, анодирование или покрытие лаком, возможна без специальной очистки. Дополнительная очистка, например, с помощью WEICON Очистителя S Спрей, может потребоваться только при очень сильном разбрызгивании.



Технические характеристики

Запах	растворитель
Характеристики	протестировано SLV, без силикона
Наличие силикона	нет
Срок хранения	24 месяца
Цвет	бесцветный
ISSA код	53.402.44
IMPA код	450842

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru

Обработка

Распылите защитный спрей на сварочные сопла с расстояния примерно 15 см. Для защиты поверхности детали распылите на нее спрей с расстояния примерно 25 см и около 10 см справа и слева от сварочного шва. Сварку пустотелых деталей и сварку в тесных помещениях начинайте только после выветривания (испарения) газа-вытеснителя.

Хранение

Емкость под давлением: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50°C.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11700400

Защитный спрей для сварки 400 мл